

Nanodefense® Eco

Ekokompatibilní, certifikovaná, organická minerální hydroizolace na vodní bázi, vhodná na nasákové podklady, určená k izolování ve vlhkých prostorách, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková s velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. Neškodná pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Nanodefense Eco® zajišťuje úplnou nepropustnost vody při kladném tlaku, díky tomu chrání nasákové podklady nebo podklady citlivé na vlhkost, stejně jako v prostředí s přetrvávající vlhkostí za přítomnosti vodních par.



GREENBUILDING RATING®

Nanodefense® Eco

- Kategorie: Organické minerální
- Třída: Impregnační přípravek Nanotech pro podklady na pokládku
- Rating: Eco 5

| | Obsah přírodních nerostů 52 % | Velmi nízké emise VOC | Bez rozpouštědel | Oznámení vlivu na životní prostředí není nutné | Není toxický a nebezpečný |
|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------|

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKACNÍ ORGANIZACÍ SGS

ECO POZNÁMKA

- Receptura založená na minerálech místního původu, aby se snížily emise skleníkových plynů během přepravy
- Na vodní bázi, snižuje nebezpečí ze strany nebezpečných látek a látek znečišťujících životní prostředí při skladování a přepravě
- Zaručuje bezpečnější použití na stavbě

VÝHODY VÝROBKU

- Vhodný pro následnou pokládku keramických dlaždic, slinutých dlaždic, přírodního kamene s použitím minerálních lepidel
- Vysoká pružnost a chemická stabilita
- Snadné nanášení špachtlí nebo válečkem na veškeré podklady



ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Impregnace hladkých, kompaktních a savých podkladů před pokládkou keramických obkladů pomocí lepidel.

Kompatibilní lepidla:

- minerální lepidla a minerální lepidla s technologií SAS
- jednosložková či dvousložková organická minerální lepidla
- cementová lepidla, s vodní disperzí, dvousložková reakční epoxidová či polyuretanová

Vnitřní prostory. Betonové podlahy, kompaktní a hladké cementové stěrky, prefabrikovaný beton či beton litý na místě, sádrové a sádrokartonové stěny, sádrové cihly, omítky, cementové zahazovací přípravky a hybridi malta.

Nepoužívejte

V exteriérech, na mokré podklady či podklady se vzlínající vlhkostí, v prostředí se stálou přítomností vody, na vany, bazény či nádrže.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být hladké a savé, očistěny od prachu, oleje či mastnoty, bez vzlínající vlhkosti a bez volných či nekonzistentních částic. Je nutné kompletně odstranit veškeré laky či malby. Podklad musí být stabilní, nedeformovatelný a bez prasklin. Omítka na bázi sádry musí mít zbytkovou vlhkost $\leq 1\%$ a anhydritové stěrky $\leq 0,5\%$, měření se musí provést u obou typů karbidovým hygrometrem. Zkontrolovat, zda není povrch zahazen příliš jemně, což není vhodné pro pokládku těžkých obkladů, jako jsou třeba keramické dlaždice.

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob použití

Nanodefense® Eco je připravený k použití a nepotřebuje žádnou přípravu. Před použitím je ale doporučeno promíchat přípravek uvnitř nádoby, aby se sjednotila konzistence hmoty. Nespotřebovaný impregnační přípravek lze skladovat pro další použití v uzavřeném obalu s originálním víckem.

Nanášení

Nanést tenkou a rovnoměrnou vrstvu za použití nejlépe válečku ze syntetického vlákna s krátkým chlupem, ocelové stérky nebo plochého štětce. V případě aplikace válečkem či plochým štětcem je nezbytné proces opakovat po vytvrzení první vrstvy (≈ 1 hodinu podle sání podkladu a okolní teploty), aby byla zaručena nepropustnost. Díky viditelnému modrému zabarvení přípravku Nanodefense® Eco lze okamžitě rozpoznat, zda je jeho aplikace kompletní a rovnoměrná. Rohy a hydraulické spoje musí být patřičně napojené páskou z NBR Aquastop 120 a jednotlivá příslušenství ošetřená přímo přípravkem Nanodefense® Eco.

Čištění

Čištění nástrojů a jiných ploch pokrytých zbytky produktu Nanodefense® Eco se provádí vodou ještě před vytvrzením výrobku; po vytvrzení se přípravek čistí pomocí rozpouštědla.

DALŠÍ POKYNY

Na velmi savé podklady nanést základní vrstvu vodou naředěným přípravkem Nanodefense® Eco v závislosti na absorpci podkladu (max. 5 %). Poté nanést neředěnou druhou vrstvu pomocí ocelové stérky nebo válečku, aby byla zaručena nepropustnost povrchu.

Pokud je to vyžadováno, je možné vložit speciální armovací sklovlnitou protialkalickou mřížku Aquastop AR1 a poté nanést další vrstvu přípravku Nanodefense® Eco.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Certifikovaná impregnace vlnkových prostředí, kuchyní, záchodů, sprchových koutů či saun před pokládkou keramické dlažby, porcelánového gresu, mramoru nebo přírodního kamene se provádí pomocí ekokompatibilního jednosložkového organického minerálního impregnačního přípravku na bázi vody k přímému použití, GreenBuilding Rating® Eco 5, typu Nanodefense® Eco od společnosti Kerakoll SpA aplikovaným válečkem či ocelovou stérkou v poměru 1,5 kg/m².

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

| | |
|---|--|
| Vzhled | azurová pasta |
| Hustota | $\approx 1,44$ kg/dm ³ |
| Chemické vlastnosti | vodní disperze kopolymerů |
| Skladování | ≈ 12 měsíců v původním balení |
| Upozornění | chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla |
| Balení | kbelíky 25/15/5 kg |
| Viskozita | $\approx 1\ 100\ 000$ mPa · s, rotor 93 RPM 0,5 |
| Pracovní teplota | od +5 °C do +35 °C |
| Ředění pro základní vrstvu | ≈ 5 % |
| Minimální tloušťka jednotlivé vrstvy | ≈ 1 mm |
| Minimální suchá tloušťka vrstvy | ≈ 500 µm |
| Doba čekání mezi nanesením 1. a 2. vrstvy | ≈ 1 h |
| Doba čekání před pokládkou: | |
| - minimální | ≥ 2 h |
| - maximální | ≤ 48 h |
| Výtěžnost | $\approx 1,5$ kg/m ² |

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC – EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Shoda | EC 1 plus GEV-Ericode | Cert. GEV 2134/11.01.02 |
| HIGH-TECH | | |
| Vodotěsnost | ≥ 3 bary | DIN 1048 |
| Propustnost vodních par u po 28 dnech | ≥ 20 000 | Cert. 173379 Inst. Giordano |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤ 5 % | UNI 8202/22 |
| Přilnavost k betonu po 28 dnech | ≥ 1 N/mm ² | EN 1542 |
| Pevnost v tahu po 28 dnech: | | |
| - lepidla třídy C1 | ≥ 0,5 N/mm ² | EN 1348 |
| - lepidla třídy C2 | ≥ 1 N/mm ² | EN 1348 |
| Prodloužení do přetržení vzorku po 7 dnech | ≥ 90 % | DIN 53 504 |
| Můstkování rýh | ≥ 1,5 mm | ASTM C 1305 |
| Provozní teplota | od -40 °C do +90 °C | |
| Shoda | CSTB | 13/12-1142 |

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na staveništi.

UPOZORNĚNÍ

- výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepoužívat Nanodefense® Eco jako impregnační povlak v exteriérech
- pracovat při teplotách pohybujících se mezi +5 °C a +35 °C
- nanodefense® Eco je výrobek s vodní disperzí, proto teplota pro přepravu a skladování nesmí klesnout pod +5 °C
- nanášet další vrstvu teprve tehdy, když je předešlá vrstva perfektně suchá
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 422 251 701, info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikaci Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpen 2014 (odk. GBR Data Report - 09.14); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav stavebníště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl